

Гидрофобизатор для кирпичной кладки

RJ-WP01(52%)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Описание | RJ-WP01 предназначен для придания водоотталкивающих свойств широкому спектру веществ, особенно водонепроницаемость пористого субстрата. |
| Технические характеристики | |
| Внешний вид | Бесцветный ,слегка-желтоватый раствор |
| Сухой остаток | ≥52 % |
| pH | 13-14 |
| Плотность | 1,4 г/см ³ |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> • Превосходная водостойкость, снижение водопоглощения основанием, что снижает отслаивание из-за замораживания-оттаивания и выцветания, тем самым увеличивая срок службы подложки. • Бесцветная защита, сохраняющая естественный вид основания. • Проникающий и дышащий. |
| Применения | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обработка поверхности строительных материалов (пористых строительных материалов, таких как кирпичи). 2. Пропитайте плитку, чтобы уменьшить ее водопоглощение. 3. Обработка бетонного покрытия, переулка, повышение его устойчивости к морозо-оттаиванию и выцветание. 4. Имея дело с сильной способностью поглощать водные минералы, такие как перлит, уменьшая его водопоглощение. |
| Руководство по использованию | Для обработки поверхности разбавьте RJ-WP01 водой в 21-25 раз. Сначала очистите поверхность подложки от пыли и масла, затем распылите разбавленный водоотталкивающий состав на поверхность подложки. Затвердевание субстрата не менее 1 дня. Обработка плитки пропиткой, RJ-WP01 разбавьте водой в 60 раз, затем пропитайте плитку разбавленным гидрофобизатором на 60 секунд. Затвердевание субстрата не менее 1 дня. |
| Упаковка | 1000L IBC контейнеры или в соответствии с требованиями заказчика. |
| Хранение | Хранить при температуре 5-30 °C в герметичной упаковке. Избегайте высоких температур и заморозки. |
| Срок годности | 12 месяцев |